


ミズシートKS

ミズシートKSは、繊維を積層し、耐候性、耐薬品性に優れた材料です。豊富な実績を有する三ツ星ベルトの遮水シート施工技術とシステムにより、自然環境の保護に最適な機能を発揮します。



■寸法

| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
|--------|-------|-------|
| 1.1 | 8,000 | 15.2 |


■基本物性

| 項 | 目 | 社内シート規格値 |
|------|-----------|----------|
| 引張性能 | 引張強さ N/cm | 60 以上 |
| | 伸び率 % | 300 以上 |
| 引裂性能 | 引裂強さ N | 25 以上 |

■副資材

| 副資材 | 用途 |
|--------|-------------|
| 接着剤 | シート接合部接着剤 |
| 接着テープ | シート接合部接着テープ |
| 補強テープ | シート接合部補強テープ |
| シーリング材 | ブチルゴム系シール材 |

■工場ジョイント



製品を安全にお使いいただくために

施工に際しては「仕様書」「標準施工仕様書」を必ずお読みください。

1. ミズシートKSについて

- ▲警告 この仕様書に記載されている以外の仕様では使用しないでください。また、飲料水、食品と直接触れるような使用はしないでください。
- ▲注意 保管する場合は、倒れたり、転がらないように適切な治具やストッパーを用いてください。

2. 施工について

- ▲警告 傾斜地では滑落の危険があります。足場を確保したうえで、安全帯などを着用してください。
- ▲警告 熱融着機のノズルは非常に高温(600℃)になりますので、火傷をしないよう保護手袋を着用してください。
- ▲警告 降雨、降雪時に熱融着機を使用すると感電の恐れがありますので、融着作業をしないでください。

施工中、および施工後の維持管理上のお願い

1. 遮水層を傷つけたり遮水機能を損なわないために、以下の事項を守ってください。

- シートは、運搬時にフォークリフトの爪、フック掛けなどで損傷を与えないでください。
- 下地の突起や鋭角物に接しないようにしてください。特に重機による接触は避けてください。
- 養生中はシートが風で浮き上がらないように固定してください。
- たき火、花火、喫煙などの火気は厳禁です。
- 油、有機溶剤、薬品などを付着させないでください。
- 遮水材の上を歩行する場合は、靴底の柔らかい履き物を使用してください。
- 作業する場合は刃物で傷をつけたり、尖った物、重量のある物で衝撃を与えないでください。

2. 事故防止のために、関係者以外の立ち入りを禁止する表示、および施工現場内に入れないように保護柵などの安全対策を講じてください。

人を想い、
地球を想う。



三ツ星ベルト株式会社 建設資材事業部

〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号 TEL(078)685-5771(直通) FAX(078)685-5681
http://www.mitsuboshi.co.jp

●東京本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル10階
●西部土木課 〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号

TEL(03)5202-2506代表 FAX(03)5202-2526
TEL(078)685-5794代表 FAX(078)685-5789