

ネオ・トップブルーF A

特 長

- シート防水の特長である防水層の軽量化にマッチしたアクリル変性エマルジョンタイプの軽舗装材です。
- すぐれた耐摩耗性と耐衝撃性をもった保護層を形成、軽歩行(※1)などによる防水シートの損傷を防ぎます。
- 伸縮性がありますので目地を設ける必要もなく、均一な仕上がりが得られます。
- 無溶剤タイプ(エマルジョン系)ですので作業性にすぐれ、環境面でも安全です。
- 景観にマッチしたカラーが選べます。(標準色:グレー・ライトグレー・グリーン/特別色:ブルー・レッド)

(※1)びょうのない革底の靴、ゴム底の靴、スリッパなどによる、所有者やその家族、維持管理関係などの比較的限定された人のみが歩行する場合。(KRKマニュアルより)

使用方法

- よくかくはんして、そのままご使用ください。
- ローラーばけ、又は手ばけを用いて2回以上に分けて均一に塗布してください。
標準的な塗布量は $0.8 \sim 1.2 \text{ kg/m}^2$ です。
- 塗り重ねができるまでの乾燥時間は3時間以上(23℃)です。

〈使用上のお願い〉

- 乾燥するまでに降雨が予想される場合は使用しないでください。
塗膜表面が流失する恐れがあります。
また完全硬化(造膜)するまでには、気温 $3 \sim 5^\circ\text{C}$ で12～24時間必要です。夜間の気温降下により造膜不良となることがありますのでご注意ください。
- 保管、施工は気温 5°C 以上湿度85%以下でお願いします。
- 乾燥後の初期の降雨で泡の発生する場合があります。


性状と荷姿

	ネオ・トップブルーF A
液 状	着色ペースト状
粘 度 (20℃)	$3,000 \sim 8,000 \text{ mPa} \cdot \text{s}$
固 型 分	67.0 ～ 73.0%
比 重	1.4 ～ 1.8
荷 姿	18kg/缶

適 用

- 屋上、ベランダ、バルコニーなどで、シート防水層の上を軽歩行用として使用する場合に適用します。
(ただし、スパイクでの歩行や車輛の通行はできません)

標準色

グレー	
ライトグレー ※受注生産	
グリーン ※受注生産	

特別色

ブルー ※受注生産	
レッド ※受注生産	

(印刷のため実物と若干色調が異なる場合があります。)

①最新のカタログかどうか、弊社ホームページでお確かめください。②ご不明の点がありましたら、下記までお問合せください。
③お断りなく、記載内容を変更する場合があります。④本カタログの一部または全部を複写、複製、改変することは形態を問わず禁じます。

人を想い、
地球を想う



三ツ星ベルト株式会社 建設資材本部

www.mitsuboshi.com

神戸本社 〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号 ☎(078)685-5770 FAX(078)685-5789

東部建築課 (東京) 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 ☎(03)5202-2506 FAX(03)5202-2526

東部建築課 (名古屋) 〒485-0077 小牧市大字西之島1818番地(三ツ星ベルト株式会社 名古屋工場内) ☎(0568)41-7600 FAX(0568)41-7601

西部建築課 (神戸) 〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号 ☎(078)685-5791 FAX(078)685-5789

西部建築課 (広島) 〒738-0004 広島県廿日市市桜尾2丁目2番39号 ☎(0829)32-9292 FAX(0829)32-9294

西部建築課 (四国) 〒769-2401 香川県さぬき市津田町津田2893番地 ☎(0879)42-3189 FAX(0879)42-2295

西部建築課 (福岡) 〒812-0888 福岡市博多区板付1丁目3番1号 ☎(092)441-4453 FAX(092)451-7186

札幌営業所 〒062-0902 札幌市豊平区豊平2条3丁目1番17号 ☎(011)841-9131 FAX(011)812-9370