

三ツ星ベルト

のネオ・ルーフィング用軽舗装材

ネオ・トップブルーA

特長

- シート防水の特長である防水層の軽量化にマッチしたアクリル変性エマルジョンタイプの軽舗装材です。
- すぐれた耐摩耗性と耐衝撃性をもった保護層を形成、軽歩行(※1)などによる防水シートの損傷を防ぎます。
- 伸縮性がありますので目地を設ける必要もなく、均一な仕上がりが得られます。
- 無溶剤タイプ(エマルジョン系)ですので作業性にすぐれ、環境面でも安全です。
- 景観にマッチしたカラーが選べます。(標準色:グレー・ライトグレー・グリーン/特別色:ブルー・レッド)

(※1)防水層を傷つけない履物で歩行し、建物の所有者など限定的な人の歩行に供し、歩行頻度が比較的小さい屋上利用(KRKマニュアルより)

使用方法

- よくかくはんして、そのままご使用ください。
- ローラーばけ、又は手ばけを用いて2回以上に分けて均一に塗布してください。
標準的な塗布量は0.8~1.2kg/m²です。
- 塗り重ねができるまでの乾燥時間は3時間以上(23℃)です。

〈使用上のお願い〉

- 乾燥するまでに降雨が予想される場合は使用しないでください。
塗膜表面が流失する恐れがあります。
また完全硬化(造膜)するまでには、気温3~5℃で12~24時間必要です。夜間の気温降下により造膜不良となることがありますのでご注意ください。
- 保管、施工は気温5℃以上湿度85%以下でお願いします。
- 乾燥後の初期の降雨で泡の発生する場合があります。




性状と荷姿

	ネオ・トップブルーA
液 状	着色ペースト状
粘 度(20℃)	2,500 ~ 6,500(mPa・s/20℃)
固 型 分	69 ~ 76.7%
比 重	1.35 ~ 1.65
荷 姿	18kg/缶

適 用

- 屋上、ベランダ、バルコニーなどで、シート防水層の上を軽歩行用として使用する場合に適用します。
(ただし、スパイクでの歩行や車輛の通行はできません)

標準色

グレー	
ライトグレー	
グリーン	

特別色

ブルー	
レッド	

(印刷のため実物と若干色調が異なる場合があります。)

製品を安全にお使いいただくために、「ネオ・ルーフィング防水工事施工マニュアル」を必ずお読みください。

- ①断りなしに記載内容を変更する場合があります。②最新のカatalogかどうかお確かめください。
- ③不明な点、ご希望の資料がありましたら、下記の本社、支店・営業所までお問い合わせください。

人を想い、
地球を想う。



三ツ星ベルト株式会社 建設資材事業部

〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号

☎(078)685-5771(直通) FAX(078)685-5681

www.mitsuboshi.co.jp

東 部 建 築 課	〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号(日本橋プラザビル10階)	☎(03)5202-2506	FAX(03)5202-2526
西 部 建 築 課	〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号	☎(078)685-5791	FAX(078)685-5789
名古屋営業所	〒485-0077 愛知県小牧市西之島1818番地(三ツ星ベルト株式会社名古屋工場内)	☎(0568)41-7600	FAX(0568)41-7601
広島営業所	〒738-0004 広島県廿日市市桜尾2丁目2番39号	☎(0829)32-9292	FAX(0829)32-9294
福岡営業所	〒816-0088 福岡市博多区板付1丁目3番1号	☎(092)441-4453	FAX(092)451-7186
四国営業所	〒769-2401 香川県さぬき市津田町津田2893	☎(0879)42-3189	FAX(0879)42-2295